



CHIT ULTRA LIGHT

CHIT USOR

Descriere:

LIGHT este un chit usor de umplere. Datorita continutului de materiale speciale greutatea lui specifica este mai mica decat a chiturilor tipice. Faciliteaza slefuirea. **CHITUL ULTRA LIGHT** are o buna aderenta pe otel galvanizat si aluminiu.

Substraturi

- vopsea veche,
- laminate poliesterice,
- otel,
- otel galvanizat,
- aluminiu,
- grunduri acrilice bicomponente,
- grunduri epoxidice bicomponente.

Atentie: A nu se aplica direct pe grunduri reactive, agenti de aderenta, produse acrilice monocomponente si produse nitrocelulozice. Chitul adera cel mai bine pe otel galvanizat.

Pregatirea suprafetei:

- vopsea veche : se degreseaza, se slefuieste uscat cu P180-P240, se degreseaza din nou;
- laminele poliesterice: se degreseaza, se slefuieste uscat cu P 80-P120, se degreseaza din nou;
- otel : se degreseaza,se slefuieste uscat cu P80-P120, se degreseaza din nou;
- otel galvanizat: se degreseaza , se matuieste cu laveta abraziva, se degreseaza din nou;
- aluminiu: se degreseaza , se matuieste cu laveta abraziva, se degreseaza din nou;
- grund acrilic: se degreseaza,se slefuieste uscat cu P80-P120, se degreseaza din nou;
- grund epoxidic: se degreseaza, se slefuieste uscat cu P180-P240, se degreseaza din nou;

Proportia de

combinare:

| | |
|------------|-----------|
| CHIT LIGHT | 100 parti |
| INTARITOR | 2 parti |

Timpul de aplicare dupa amestecul cu intaritorul:

5 pana la 8 min la 20°C

Timpul de

uscare:

25 pana la 35 min la 20°C
Timpul poate fi redus la 10 minute la maxim 60°C.

Slefuire :

| | |
|-----------------|-----------|
| INITIAL: | P80-P120 |
| FINAL: | P120-P240 |

Acoperire:

Chituri poliesterice, grunduri poliesterice (spray) , grunduri acrilice si grunduri epoxidice.

Procedura:


Amestecati componentele pana la obtinerea unei culori uniforme. Urmati instructiunile intaritorului; este recomandat sa folositi instructiunile corecte de dozaj. Aplicati un strat de 5 mm. Temperatura minima de aplicare este de +10°C.




Curatati si
slefuiti
suprafata




Degresati



100+2
Potlife:
5-8 min /20°C



Aplicati cu spaclul



25-35
min la 20°C



1.P 80- P120
2.P120 - P240

Culoare

Alb

Continut de compusi organici volatili:

VOCII/B/b limit*=250g/l

VOC=90g/l

*conform Directivei UE 2004 /42/ CE

Curatarea

echipamentului:

diluant NC.

Conditii de depozitare si termen de valabilitate:

A se pastra in incaperi racoroase,departe de surse de caldura si de foc deschis.Se vor evita razele directe ale soarelui.

CHIT : 24 luni la 20°C

INTARITOR:18 luni la 20°C.

Protectia muncii:

A se vedea FISA DE PROTECTIE A MUNCII.

Alte informatii:

Numar de inregistrare: 000024104

Produsele noastre sunt rezultatul unei experient e  i a unor cercet ri de laborator  ndelungate. Noi garant m calitate superioar   n condi iile unei stricte respect ri a instructiunilor noastre  i a manifest rii unei atitudini profesioniste fa a de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asum m responsabilitatea pentru eventualele defectiuni dac  rezultatul final al lucrului a fost influen at de factori independen i de controlul nostru. Daca este necesar faceti un test cu produsul pentru a vedea eventualele reactii la diferite materiale