






## DATE TEHNICE

# FLASH 900

### LAC NEGRU STRUCTURAT

PROPRIETATI				
<b>FLASH 900 – LAC NEGRU STRUCTURAT</b>				
Este un produs monocomponent termoplastic care se aplica cu pistolul. Se usuca rapid, cu o putere de acoperire foarte buna si o textura fina care imita plasticul.				
PRODUSE COMPLEMENTARE				
THIN 850	Diluant acrilic			
SUBSTRATURI				
Plastice Grunduri acrilice Straturi vechi de vopsea, inclusiv vopsea termoplastica				
RATIA DE AMESTEC				
	A se dilua cu THIN 850 Diluant acrilic daca este necesar			
VASCOZITATE				
	DIN 4/20°C	53 – 59 s		
CONTINUT DE COMPUSI ORGANICI VOLATILI				
VOC II/B/e limita*		840 g/l		
Continut actual VOC content		680 g/l		
* Pentru amestecul gata prepreparat conform Directivei UE 2004/42/EC.				
CONDITII DE APLICARE				
Este recomandat ca produsul sa fie aplicat la o temperatura de peste 15°C si o umiditate de max. 80%. In astfel de conditii, nu se poate prelucra mai devreme de 14h.				
APLICARE				
 A se respecta recomandarile producatorului		Duza	Presiune	Distanta
	Pistol gravitational	1.6 – 1.8 mm	3 – 4 bar	15 – 20 cm
	Presiunea joasa a pistolului	1.5 – 1.7 mm	2 bar	10 – 15 cm

	Numar de straturi	1.5 – 2
	Grosimea unui singur strat	15 – 20 µm
	Randamentul amestecului gata de utilizare este dat de grosimea stratului uscat	15 m <sup>2</sup> /l at 20 µm
	Pauza dintre straturi la 20°C	5 – 10 min
<b>TIMPI DE USCARE</b>		
		20°C
Praf		15 min
Atingere		2 h
Polisare		14 h
Intarire finala		14 h
<b>ATENTIE: Timpii de uscare depind de temperatura fiecarui element</b>		
<b>CULOARE</b>		
Negru mat		
<b>CURATAREA ECHIPAMENTULUI</b>		
THIN 850 Diluant Acrilic sau solvent NC.		
<b>CONDITII DE DEPOZITARE</b>		
A se pastra in locuri uscate si racoroase, departe de surse de foc si caldura. A se evita expunerea directa la razele solare.		
<b>TERMEN DE VALABILITATE</b>		
FLASH 900	24 luni/20°C	
THIN 850	24 luni/20°C	
<b>PROTECTIA MUNCII</b>		
A se vedea datele din Fisa de Protectie a Muncii.		
<b>ALTE INFORMATII</b>		
Produsele noastre sunt rezultatul unei experiente și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale.		