





DATE TEHNICE

GRAVIT 650

2 in 1 SIGILANT PULVERIZABIL SI INSONORIZANT

PROPRIETATI	
GRAVIT 650 2 IN 1 SEALANT AND CAR BODY PROTECTION – un produs care realizeaza un strat elastic puternic rezistent la ciobirea pietrelor. Produsul limiteaza patrunderea umezelii pentru a spori protectia anticoroziva. Produsul protejeaza impotriva benzinei, uleiurilor, apei si sarii. Are proprietati de absorbtie si izolare fonica si poate fi folosit si pentru etansare. Produsul nu contine rasini sintetice, asfalt sau bitum si poate fi acoperit cu orice strat acrylic.	
SUBSTRATURI	
Fillere acrylice bicomponente	Slefuire uscata, folositi P240 - P320 pt slefuire finala, aspirati, degresati.
Chituri poliesterice	Slefuire uscata, folositi P240 - P320 pt slefuire finala, aspirati, degresati.
Grunduri epoxidice	Dupa 12 ore slefuiti uscat cu P320, aspirati, degresati.
Otel	Degresati si slefuiti uscat cu P120.
Aluminiu	Degresati, slefuiti uscat cu P280 ÷ P360 sau matuiti cu un burete abraziv, degresati.
Otel galvanizat	Degresati, matuiti cu un burete abraziv, degresati din nou.
Inox	Degresati.
Wash primere- grunduri reactive	Aplicati dupa uscare.
Plastice	Degresati cu PLUS 780, matuiti cu un burete abraziv, degresati din nou.
Laminate poliesterice	Degresati si slefuiti cu P280.
CONTINUT DE COMPUSI ORGANICI VOLATILI	
Limita VOC II/B/e *	840 g/l
Continut VOC	515 g/l
* Pentru amestecuri conform cu EU Directive 2004/42/CE	
CONDITII DE APLICARE	
Stratul trebuie aplicat incepand cu 15°C si o umiditate nu mai mare de 80%.	

APLICARE				
 ATENTIE : A se respecta recomandarile producatorului	UBS gun	DUZA	PRESIUNE	DISTANTA
	Folosit ca sigilant Folosit ca antigravel	4.0 mm 4.0 mm	2.5 – 3 bar 3 – 5 bar	1 – 2 cm 25 – 30 cm
	Numar de straturi	1 – 2		
	Grosimea unui singur strat	100 – 120 µm		
	Randamentul amestecului dat de utilizare coform grosimii stratului uscat	3.5 m ² /l la 100 µm		
	Timp intre straturi la 20°C	5 – 10 min		
Agitati recipientul 3 min. inainte de folosire! Cand aplicati GRAVIT 650 insonorizant direct pe otel , izolati GRAVIT 650 cu un strat transparent sau de email.Nu aplicati pe motoare sau unitati de transmisie.				
TIMPI DE INTARIRE				
	Sigilant	Antigravel		
	12-24h la 20°C, depinde de grosimea stratului	60 min la 20°C		
	Dupa 24 ore de la aplicarea ultimului strat, suprafata poate fi acoperita .	Dupa 2 ore de la aplicarea ultimului strat, suprafata poate fi acoperita.		
CULOARE				
Gri, negru, bej.				
CURATAREA ECHIPAMENTULUI				
Alcool alb sau solvent NC .				
CONDITII DE DEPOZITARE				
A se pastra in locuri uscate si racoroase, departe de surse de foc si caldura. A se evita expunerea directa la soare.				
TERMEN DE VALABILITATE				
GRAVIT 650		24 luni / 20°C		
PROTECTIA MUNCII				
A se vedea datele din Fisa de Protectie a Muncii.				
ALTE INFORMATII				
Produsele noastre sunt rezultatul unei experient�e �i a unor cercet�ari de laborator �ndelungate. Noi garant�m calitate superioar� �n condi�iile unei stricte respect�ri a instruc�iunilor noastre �i a manifest�rii unei atitudini profesioniste fa�a de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asum�m responsabilitatea pentru eventualele defec�iuni dac� rezultatul final al lucrului a fost influen�at de factori independen�i de controlul nostru. Daca este necesar faceti un test cu produsul pentru a vedea eventualele reactii la diferite materiale				