




# DATE TEHNICE

## GRAVIT 660

Insonorizant cu bitum

PROPRIETATI				
GRAVIT 660 INSONORIZANT CU BITUM: produsul creeaza un strat puternic elastic cu calitati de izolare fonica si rezistenta anti-pietris. Produsul creeaza rezistenta impotriva intemperiiilor pentru vehicule de pasageri, autobuze si autocare, masini de constructii si camioane. Produsul este rezistent la apa, sare, acizi si baze, oferind un invelis izolator performant. Se aplica usor si nu se trage. Gravit 660 nu poate fi acoperit cu alte straturi de vopsea.				
SUBSTRATURI				
Fillere acrylice bicomponente	Slefuire uscata, folositi P240 - P320 pt slefuire finala, aspirati, degresati.			
Chituri poliesterice	Slefuire uscata, folositi P240 - P320 pt slefuire finala, aspirati, degresati.			
Grunduri epoxidice	Dupa 12 ore slefuiti uscat cu P320, aspirati, degresati.			
CONTINUT DE COMPUSI ORGANICI VOLATILI				
VOC II/B/e *	840 g/l			
Actual VOC	330 g/l			
* Pentru amestecuri conform cu EU Directive 2004/42/EC				
CONDITII DE APLICARE				
Stratul trebuie aplicat incepand cu 15°C pana la 25 de grade si o umiditate nu mai mare de 80%.				
APLICARE				
 ATENTIE : A se respecta recomandarile producatorului	Pistol UBS	DUZA	PRESIUNE	DISTANTA
		4.0 mm	3 - 6 bar	15 - 20 cm
	Numar de straturi	1 - 2		
	Grosimea unui singur strat	Ca. 150 µm		
	Randamentul amestecului dat de utilizare coform grosimii stratului uscat	1.4 m <sup>2</sup> /l la 300 µm		
	Timp intre straturi la 20°C	10 - 15 min		

**Agitati recipientul inainte de folosire!**

GRAVIT 660 poate fi aplicat direct pe otel; este recomandata folosirea unui grund ani-coroziv pentru cresterea performantei. Nu se aplica pe motoare, transmisie sau sisteme de franare.

**TIMPI DE INTARIRE**



FARA PRAF	3 - 5 h la 20°C
ATINGERE	12 - 16 h la 20°C
INTARIRE FINALA	24 h la 20°C

**CULOARE**

negru

**CURATAREA ECHIPAMENTULUI**

Alcool alb sau solvent NC .

**CONDITII DE DEPOZITARE**

A se pastra in locuri uscate si racoroase, departe de surse de foc si caldura. A se evita expunerea directa la soare.

**TERMEN DE VALABILITATE**

GRAVIT 660	12 luni / 20°C
------------	----------------

**PROTECTIA MUNCII**

A se vedea datele din Fisa de Protectie a Muncii.

**ALTE INFORMATII**

Produsele noastre sunt rezultatul unei experiente și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceti un test cu produsul pentru a vedea eventualele reactii la diferite materiale