

## VOPSEA READY MIX

### Descriere:

READY MIX – este o vopsea bicomponenta(cu diluant) cu proportia de amestec 2+1, este o vopsea gata preparata la cutie metalizata, cu culori distinse dupa marca automobilului. Destinata aplicatiei in 2 straturi.

### Poate fi utilizata pe următoarele tipuri de suprafețe:

- pe toate fillerele epoxidice, poliuretanic si acrilice Novol.
- pe stratul vechi de vopsea, inclusiv vopseaua termoplastica.

### Proportia de amestec:

din volum

Vopsea READY MIX

100

Întăritor pentru vopsea READY MIX

50

### Materiale suplimentare:

lacurile incolore din gama noastra Profesional si SPECTRAL

### Viscozitate, diametrul duzei pistolului de vopsit, presiunea utilă:

Dupa adaugarea intaritorului:

DIN 4/20 °C aprox. 15sec.,

-HVLP- 2 bari, Ø 1,3÷1,4mm,

-HP- 3-4 bari, Ø 1,3÷1,4mm,

### Conținutul de substanțe volatile:

VOC permis = 800 g/l (pentru amestecul „la gata”)




### Pregătirea suprafeței:

- stratul vechi se va degresa, șlefui prin metoda uscată cu hârtie abrazivă P400- P500 ori pe umed cu P800-P1000;

### Mod de utilizare:

Pe suprafata pregatita si degresata se aplică un strat subtire de vopsea , dupa cateva minute se mai aplica urmatoarele 2 straturi(pentru anumite culori, se mai poate adauga obtional inca un start suplimentar), dupa aceasta marind presiunea in pistolul de vopsire , se aplica ultimul strat subtire, Se lasa la uscat pana cand culoare devine mata.

După 10-15 minute de la aplicarea ultimului strat se poate aplica si un lac incolor.



Proportii vopsea-100 intaritor-50	DIN 4/20 °C 15 sec		0.5+ 2-3+0.5 bari Ø1,3 ÷ 1,4 mm	Intre straturi pana devine mata. Dupa ultimul strat 5-10 min.			
---	-----------------------	--	---------------------------------------	---	--	--	--

**Grosimea stratului uscat:**

15-20 µm

**Timp de uscare:**

Intre straturi se usuca pana devine mata.

Inainte de a se aplica lacul incolor 10-15 min la 20 °C.

**Curăţirea instrumentarului:**

Diluant pentru produse nitrocelulozice sau diluant pentru Ready mix.

**Condiţii şi durata de depozitare:**

A se depozita în încăperi răcoaroase, departe de surse de foc şi căldură.

A se evita contactul direct cu razele solare.

**Termen de garanţie:**

Vopseua READY MIX 2+1: 12 luni la o temperatură de 20°C.

**Reguli de securitate:**

Conform fişei de securitate pentru produsul dat.

Ambalaj: cutie de 1L+ diluant la 0.5l

\*Produsul se foloseste in conditii industriale, conform directivei UE 2004/42/CE.

Produsele noastre sunt rezultatul unei experienţe şi a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condiţiile unei stricte respectări a instrucţiunilor noastre şi a manifestării unei atitudini profesioniste faţă de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecţiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influenţat de factori independenţi de controlul nostru. NOVOL Sp.z.o.o., Komorniki, Pl