

ULTRA KLARLACK 400

LAC ACRILIC

Descriere:

ULTRA KLARLACK 400 este un lac acrilic cu rezistenta la zgariere (SR). Are o buna curgere si un timp rapid de uscare. ULTRA KLARLACK 400 confera un luciu puternic cu intaritorul final. Produsul este compatibil cu majoritatea solventilor de pe piata si cu lacurile pe baza de apa. Este rezistent la razele UV si alte conditii atmosferice.

Proportia de combinare :

	Volum	Masa
ULTRA KLARLACK 400	2	100
INTARITOR KLARLACK	1	50

Articole complementare: INTARITOR KLARLACK

Potlife: Cca.40 min la 20°C

Parametri de aplicare:

Vascozitate: DIN 4/ 20°C-16÷18s

Duza Ø1.3÷1.4mm

Presiune: 2÷4 bar



Continut de compusi organici volatili:

VOCII/B /e limit*=840g/l
VOC=550g/l


*conform Directivei UE 2004/42/CE

Procedura:


Lacul se aplica cu pistolul pe o suprafata uscata. Se face o pauza de 3-5 minute pentru fiecare strat (depinde de temperatura si grosimea stratului). Dupa 5 minute se pot aplica si celelalte componente.



2÷3x
2÷4 bar
Ø 1.3÷1.4 mm



3÷5 min



10 h /20°C
30 min /60°C

Grosimea stratului: 20÷25µm /strat

Utilizare: Utilizat pentru suprafete mari si mici. Nu este recomandata vopsirea intregii suprafete la aprox.22°C.

Uscare: **Liber:** 15min la 20°C sau 5min la60°C
Intaritorul : 10h la 20°C sau 30min la 60°C.
Final: 5 zile la 20°C.

Eficienta: Amestecul complet (1set de lac + intaritorul aferent)
acopera cca.12m² l/50µm /strat.

Culoare: incolor

Curatarea echipamentului: diluant NC,
diluant acrilic, diluant epoxidic

Conditii de depozitare si termen de valabilitate:

A se pastra in incaperi racoroase, departe de surse de caldura si de foc deschis.

Se vor evita razele directe ale soarelui.

ULTRA KLARLACK 400 : 24 luni la 20°C.

INTARITOR KLARLACK : 12 luni la 20°C.

Protectia muncii: A se vedea Fisa de protectia muncii.

Note: Folositi ULTRA KLARLACK 400 doar cu intaritorul aferent.Folosirea altui intaritor poate reduce rezistenta UV si rezistenta chimica.

Alte informatii:

Numar de inregistrare: 000024104

Produsele noastre sunt rezultatul unei experiente si a unor cercetari de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceti un test cu produsul pentru a vedea eventualele reactii la diferite materiale

