



UBS Antigravel

ANTIFON AUTO

Descriere:

UBS Antigravel– Produsul creeaza un strat elastic cu o structura granulara fina rezistenta la loviturile cu pietre. Protejeaza impotriva actiunii benzinei, uleiurilor, apei si sarurilor. Produsul are si capacitati de antifonare. Este bazat pe rasini sintetice ,nu contine compusi bituminosi si poate fi acoperit cu lacuri acrilice.

Substraturi:

- vopsea veche,
 - chituri poliesterice,
 - laminate poliesterice,
 - plastice,
 - otel,
 - aluminiu,
 - otel galvanizat,
 - grunduri acrilice,
 - grunduri acrilice bicomponente,
 - grunduri epoxidice bicomponente.
-

Prepararea supafetei:

- vopsea veche: se degreseaza, se slefuieste uscat cu hartie P220-P360 ;
 - chituri poliesterice: slefuire uscata cu P120 ;
 - lamine poliesterice: se degreseaza, se slefuieste uscat cu P80-P120 , se degreseaza din nou;
 - plastice: se curata cu un degresant, se matuieste cu o laveta abraziva, se degreseaza din nou ;
 - otel: se degreseaza si se slefuieste uscat cu P80-P120 ;
 - aluminiu: se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva, se degreseaza din nou;
 - tabla galvanizata: se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva, se degreseaza din nou;
 - grunduri acrilice si epoxidice: se degreseaza , se slefuieste uscat cu P220-P280, se degreseaza din nou.
-
-

Presiunea pistolului de vopsit:

Se aplica cu pistolul de vopsit un strat de 4mm la o presiune de 2 pana la 4 bari.

Continut de compusi organici volatili:

VOCII/B/e limit*=840g/l
VOC=560g/l

*conform Directivei UE 2004 /42/ CE

Procedura: Asigurați-vă ca suprafața este uscată, curată și degresată.
Acoperiți suprafața care nu se prelucrează.
AGITATI INAINTE DE FOLOSIRE!
Aplicati un singur strat, lasati pentru cca. 5 minute.
Daca aplicati ANTIGRAVEL direct pe otel este recomandat sa folositi un strat de lac ulterior.

Grosime: ca. 100 μm /strat

Uscare: 40-60min la 20°C.

Vopsire: Suprafața poate fi lacuită la 1 ora după aplicarea stratului.

Eficiența: 1 litru de Antigraavel acoperă cca. 3.5 m² la o grosime de 100 μm/strat.

Culoare: Negru, gri, alb.

Curatarea echipamentului: Se curată cu solvenți asemănători.

Condiții de depozitare și termen de valabilitate:

A se păstra în încăperi răcoase, departe de surse de căldură și de foc deschis.

Se vor evita razele directe ale soarelui.

Valabilitate: 24 luni la 20°C

Protectia muncii:

A se vedea FISA DE PROTECTIE A MUNCII

Alte informatii:

Numar de inregistrare: 000024104

Produsele noastre sunt rezultatul unei experiențe și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesionale față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale.